Homologations et normes

Stérile



Les PVDF et PFA peuvent être également stérilisés à l'autoclave - la condition pour détruire tout germe microbien. Ces deux matériaux peuvent être stérilisé sans problème en autoclave à 134°C. PP et PEEK peuvent être stérilisés par rayons Y sans compromettre leurs propriétés mécaniques (dose max. 25-50 kGy). PVDF n'est pas toxique dans une plage < 150°C et ne constitue pas un milieu favorisant le développement de micro-organismes. Le comportement de la surface de PVDF est identique à celui du verre.